

POLI-FLEX PREMIUM (400 Sarja - vahvuus 100 µ)

polyuretaani kalvo , jossa matta, heijastamaton pinta antaa vaatteeseen näyttävän ulkonäön. POLI-FLEX PREMIUM tarjoaa hyvin peittävän ja joustoltaan mukavan painatuksen.

Metallivärien hieno raekoko tuo todellisen metallinen ilmeen, joita muut eivät tarjoa. Neonvärit ovat ihanteellisia painettaessa vaatteita, jotka tarvitsevat erittäin näyttäviä logoja. Nämä sisältävät erikoispigmenttejä, ja ovat kirkkaampia kuin tavalliset kalvot joita saatavilla. Tarraisen taustan takia leikkaus ja nyppimis ominaisuudet POLI-FLEX PREMIUM tyypissä on hyvät, vaikka kuviossa on pieniä kirjaimia se sopii käyttöön puuvilla, puuvilla / polyesteri sekoitteisiin, luonnon matskut ja synteettiset tekstiilit.

Pestävät 60/80 ° C. Tahmea tausta auttaa kuvion asemoinnissa. Ei sovellu nailon- eikä tekstiileihin joissa hydrofobisilla aineilla kyllästys.

Huomaa!

Värit PF403 (vaaleansininen), PF440 (neonkeltainen), PF441 (neonvihreä), PF442 (neon oranssi) ja PF443 (neon pinkki) eivät sovellu kirjoitukselle joissa koko alle 2 cm, käytetyt pigmentit näillä väreillä on suurempi tarttuvuus polyesteri pohjamatskuun. Pohjamateriaali olisi syytä poistaa painamisen jälkeen, haalena eikä kuumana, jälkilämmitys olisi hyvä painaa kahden sekunnin ajan.

TEMPERATURE	TIME	PRESSURE	REMOVE LINER	SECOND PRESSING	WASH RESISTANCE	DRY CLEANING
						
155 - 165 °C	17 - 20 sec.	medium 3,5 bar	warm	2 sec.	60 °C	yes

POLI-FLEX NYLON (4800 Sarja – vahvuus 100 µ)

tarraisemman kuumaliiman avulla nylon tekstiileihin. POLI-FLEX NYLON Tarraisen taustan takia leikkaus ja nyppimis ominaisuudet hyvät.

TEMPERATURE	TIME	PRESSURE	REMOVE LINER	SECOND PRESSING	WASH RESISTANCE	DRY CLEANING
						
145 - 150 °C	3 - 4 sec.	low 2,5 bar	luke-warm	10 - 15 sec.	30 °C	yes



POLI-FLEX BLOCK OUT (Sublimoidut tuotteet)

Polyesteri/ Sublimaatio värjätuille tuotteille.



160-170 ast 17-20 sec - Tausta pois kylmänä

Suosittellemme painatusta ja arviointia aina ensin testi materiaalilla.